

Saratoga Sigillante Acrilico

Sigillante elasto-plastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa, senza solventi ed inodore.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per superfici porose, fissa e sigilla legno-vetro, legno-legno, telai di legno-muratura, vetro-cemento, cemento-cemento, muratura-muratura, crepe di intonaci, giunti di dilatazione nei pavimenti. Specifico per la sigillatura di infissi, porte e finestre, giunti tra pareti e pavimenti, pannelli prefabbricati, pannelli in cartongesso, e per sigillare fessure e piccole crepe nelle murature.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare a superfici pulite, asciutte e sgrassate
- Preparare le superfici da trattare e applicare il nastro maschera per la profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione del sigillante)
- Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro adesivo); per giunti profondi tamponare con Saratoga Joint Filler o plastica espansa
- Nel caso di superfici molto porose, cartongesso, trattare preventivamente diluendo il prodotto in acqua nel rapporto 1 parte di prodotto e 2 parti di acqua, quindi procedere alla sigillatura
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato
- Si estrude con normale pistola per silicone (manuale o ad aria compressa)
- Eventuale lisciatura mediante spatola bagnata con acqua saponata, entro 10 minuti
- Il sigillante subito dopo l'applicazione deve essere protetto dalla pioggia o dall'acqua in genere per almeno 2 ore se applicato in ambiente caldo e per almeno 24 ore se applicato in ambiente freddo.

Pulizia immediata con acqua, quando indurito si pulisce con una lametta.

Se ne sconsiglia l'uso in zone pedonabili, su superfici bituminose, superfici metalliche non verniciate, su giunti con movimento di lavoro superiore al 10% e in giunti immersi in acqua.

Non toccare il nastro con le dita (si ridurrebbe notevolmente il potere di adesione)

Caratteristiche tecniche	
Composizione	base di polimeri acrilici
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	100-130 g/min
Allungamento a rottura (%)	250 ca
Tempo di lavorabilità	10-15 min
Velocità di indurimento*	1-2 settimane
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Temperatura di esercizio	-30/+80°C
Movimento di lavoro	12,5% ca
Odore	nullo

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione.

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it



Codice prodotto	Descrizione	Colore	Formato	Imballo pezzi	EAN
85 170 371	Sigillante Acrilico	bianco	cartuccia 450 g	30	8005860850095
85 544 001	Sigillante Acrilico	bianco	cartuccia 310 ml	30	8005860855441
85 170 374	Sigillante Acrilico	bianco panna	cartuccia 450 g	15	8005860838055
85 170 375	Sigillante Acrilico	ocra	cartuccia 450 g	15	8005860838062
85 170 373	Sigillante Acrilico	grigio chiaro	cartuccia 450 g	15	8005860838048
85 170 372	Sigillante Acrilico	grigio medio	cartuccia 450 g	30	8005860851719
85 544 002	Sigillante Acrilico	grigio medio	cartuccia 310 ml	30	8005860996984
85 170 376	Sigillante Acrilico	marrone	cartuccia 450 g	15	8005860838079
85 040 001	Sigillante Acrilico	bianco in sacche	sacchetto 550 ml	24	
85040 002	Sigillante Acrilico	grigio chiaro in s	sacchetto 550 ml	24	

Rev 01 del 27/07/2016- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.