

Scheda tecnica



Stucco Riempitivo Autoadesivo

EXTRA FINE • PER INTERNO

Lo stucco **K2 POLVERE** è una malta secca composta da gesso alabastrino selezionato, carbonato di calcio purissimo macinato fine ed additivi specifici per migliorare l'adesione e la lavorabilità sotto l'attrezzo.

Campi d'impiego:

Lo stucco **K2 POLVERE** è una malta sapientemente calibrata ideale per rasare spessori finissimi, per preparare supporti interni prima della verniciatura e/o dell'applicazione di decorativi in gesso e carte da parati. Specifico per eliminare e stuccare piccole imperfezioni (fessure e crepe) presenti sulle superfici murali. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer **K2 ACRIL FIX**.

Caratteristiche tecniche:

<i>Massa volumica della polvere:</i>	850 kg/m ³ circa
<i>Granulometria:</i>	inferiore a 0,1 mm
<i>Acqua di impasto:</i>	circa 60%
<i>Temperatura di applicazione:</i>	da +5° C a +40° C
<i>Vita utile dell'impasto:</i>	180 minuti circa a 20° C
<i>Tempo di presa:</i>	240 minuti circa a 20° C

Modalità d'uso:

Preparazione del fondo:

Pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere.

Applicazione:

Mescolare manualmente e/o con agitatore elettrico a bassa velocità (<800 giri/minuto) in un recipiente, una parte di acqua pulita con due parti di **K2 POLVERE** fino al completo assorbimento del prodotto, per ottenere una pasta cremosa esente da grumi. Non utilizzare il prodotto quando è in fase di presa, né aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità perduta.

Utilizzare **K2 POLVERE** allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.

La lavorazione avviene con spatola metallica in più passaggi orizzontali e verticali, eventuali lavorazioni successive possono essere effettuate solo quando lo strato precedente è completamente asciutto.

Prima di applicare pitture e tappezzerie accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito ed asciutto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008 Cert. SGS N° IT07/0886

Avvertenze:

Si consiglia di non applicare la malta ad una temperatura inferiore a +5° C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento dello stucco.

Fornitura:

Sacchi in carta da:



Sacco da: 1 Kg

COD. EAN:
8032628010095



Sacco da: 2,5 Kg

COD. EAN:
8032628010354



Sacco da: 5 Kg

COD. EAN:
8032628010071



Sacco da: 20 Kg

COD. EAN:
8032628010064

Conservazione:

Il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 10 mesi circa.

Legenda applicazioni:



TEMPO DI LAVORAZIONE:
da 4 a 6 ore.



ESSICAZIONE a 20° C:
da 2 a 4 ore.



RESA:
1 m²/kg (spessori di 1 mm circa).



MASSIMO SPESSORE IN UNA MANO:
1 mm circa.



TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:
da 5° C a 40° C.



VERNICIABILE:
ad essiccazione avvenuta.



PER INTERNO.



STRUMENTI RACCOMANDATI:
spatola e frattazzo.

Ottimo potere riempitivo.

Non screpola.

Facilmente carteggiabile.

Ottima scorrevolezza.

Note:

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.