

Scheda tecnica



Stucco per cartongesso

SPECIFICO PER GIUNTI



LIVELLO DI QUALITÀ
(SECONDO NORMA UNI11424)
Q1-Q4.

Lo stucco **NEWSTUK PROFESSIONAL** è una malta secca composta da gesso alabastrino selezionato, carbonato di calcio purissimo macinato fine ed additivi specifici per migliorare l'adesione al supporto e la lavorabilità sotto l'attrezzo.

Campi d'impiego:

Lo stucco in polvere **NEWSTUK PROFESSIONAL** è ideale per il riempimento e la finitura dei giunti tra le lastre di cartongesso e la rasatura completa delle stesse. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer **K2 ACRIL FIX**.

Caratteristiche tecniche:

<i>Massa volumica della polvere:</i>	850 kg/m ³ circa
<i>Granulometria:</i>	inferiore a 0,1 mm
<i>Acqua di impasto:</i>	circa 55%
<i>Temperatura di applicazione:</i>	da +5° C a +40° C
<i>Vita utile dell'impasto:</i>	30 minuti circa a 20° C
<i>Tempo di presa:</i>	45 minuti circa a 20° C

Modalità d'uso:

Preparazione del fondo:

Pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere.

Preparazione dell'impasto e lavorazione:

Mescolare manualmente e/o con agitatore elettrico a bassa velocità (<800 giri/minuto) in un recipiente, una parte di acqua pulita con due parti di **NEWSTUK PROFESSIONAL** fino al completo assorbimento del prodotto, per ottenere una pasta cremosa esente da grumi. Non utilizzare il prodotto quando è in fase di presa, né aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità perduta.

Utilizzare NEWSTUK PROFESSIONAL allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.

La lavorazione avviene con spatola metallica in più passaggi orizzontali e verticali, eventuali lavorazioni successive possono essere effettuate solo quando lo strato precedente è completamente asciutto.

Prima di applicare pitture e tappezzerie accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008 Cert. SGS N° IT07/0886

indurito ed asciutto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

Avvertenze:

Si consiglia di non applicare la malta ad una temperatura inferiore a +5° C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento dello stucco.

Fornitura:

Sacchi in carta da:



Sacco da: 5 Kg

COD. EAN:
8032628010149



Sacco da: 10 Kg

COD. EAN:
8032628010132



Sacco da: 20 Kg

COD. EAN:
8032628010125

Conservazione:

Il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 10 mesi circa.

Legenda applicazioni:



TEMPO DI LAVORAZIONE:
30 minuti circa.



SPECIFICO PER INTERNO.



MASSIMO SPESSORE IN UNA MANO:
2 mm circa.



VERNICIABILE:
ad essiccazione avvenuta.

Ottima resistenza.

Facilmente carteggiabile con grana fine dopo 2/4 ore.



ESSICCAZIONE a 20° C:
45 minuti circa.



RESA:
1 m²/kg (spessori di 1 mm circa).



TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:
da 5° C a 40° C.



STRUMENTI RACCOMANDATI:
spatola e frattazzo.

Non ritira. Non screpola.

Note:

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.