

# MARCONOL VERNICE NITRO

VERNICE SATINATA E LUCIDA PER INTERNI

cod. 8200638/619

## DESCRIZIONE

MARCONOL VERNICE NITRO è un prodotto a rapida essiccazione per la verniciatura di manufatti in legno all'interno, a base di resine sintetiche e nitrocellulosa, dotata di buona pienezza e dilatazione.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su supporti in legno all'interno, precedentemente trattati con MARCONOL FONDO TURAPORI cod. 8100031.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: resine sintetiche e nitrocellulosa
- Solvente: idrocarburi alifatici
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,95 ± 0,05 kg/l
- Viscosità di confezionamento UNI 8902: 4000 ± 200 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
- Brillantezza UNI EN ISO 2813:  
.8200619 Lucida: >85 angolo lettura di 60°  
.8200638 Satinata: 20±5 angolo lettura di 60°
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 15'; sovraverniciabile dopo 2 ore.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in legno:

- Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate.
- Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un diluente idoneo.
- Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
- Controllare che il legno non sia troppo umido.
- Applicare 1-2 strati di MARCONOL FONDO TURAPORI 8100031.
- Dopo almeno 2 ore procedere all'applicazione di MARCONOL VERNICE NITRO.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:  
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Umidità relativa dell'ambiente: <75%  
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Umidità del supporto: <10%
- Nr strati: almeno 2 strati.
- Il prodotto può essere applicato a spruzzo.
- Diluizione: 60-70% con Dil. Nitro antinebbia 5170076.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con Dil. Nitro antinebbia 5170076.
- Resa indicativa: 5-6 mq/l a 2 strati su supporti mediamente assorbenti. E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.

## TINTEGGIATURA

-----

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C  
Temperatura minima di conservazione: +5 °C  
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006

Nocivo - facilmente infiammabile

Contiene: xilene

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

Vernice nitro lucida o satinata per interni.  
Applicazione, su fondi già predisposti, di MARCONOL VERNICE NITRO lucida o satinata per interni, a base di resine sintetiche e nitrocellulosa, in almeno 2 strati nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.  
Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.*